

CC-6010 Spatula

Javítóspatula Close Contour CC-6010 öntvényhez

Kétkomponensű poliuretán paszta



Fő tulajdonságok

- Nagyon jó töltési és folyási tulajdonság
- Jó mechanikai tulajdonságok
- CC-6010 fölött jó tapadás
- Gyors keményedés szobahőmérséklet

Alkalmazások

- CC-6010 felületjavítása

Feldolgozási adatok

		Egység	CC-6010-P	CC-6010-I
Szín	optikai		barna	barna
Keverési arány		Súly	100	50
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,70	kb. 1,22

		Egység	CC-6010-P / CC-6010-I
Fazékidő 25 °C-on	500 ml	perc	4 - 5
Csiszolható állapot		perc	40 - 45

Edzés után/mechanikai tulajdonságok

Edzés		Egység	CC-6010-P / CC-6010-I 1 óra 25 °C-on	CC-6010-P / CC-6010-I ap helyiség hőmérsékleten vagy 14h 40 °C
Szín		optikai	barna	barna
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	0,80	0,80
Keményesség	ISO 868	Shore D	55 - 60	60 - 65

**CC-6010 Spatula****Javítóspatula Close Contour CC-6010 öntvényhez**

Kétkomponensű poliuretán paszta

Megmunkálási utasítások

A feldolgozási hőmérséklet és az anyag 20–25 °C hőmérsékletű legyen.

Keverje össze jól a komponenseket a megadott keverési arányban és fém- vagy műanyag spatulával hordja fel. Nem szabad papírt és faanyagot használni keveréshez és felhordáshoz.

Tárolás

Az eredeti tartályokat tömören le kell zárni és száraz helyen, 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolni. Megfelelő tárolás esetén a termékek eltarthatósági ideje a termék címkéjén lévő idő. A kibontott tartályokat mindig le kell zárni és a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.