

Fő tulajdonságok

- Nagyon jó töltési és folyási tulajdonság
- Jó mechanikai tulajdonságok
- CC-6506 fölött jó tapadás
- Gyors keményedés szobahőmérséklet

Alkalmazások

- CC-6506 felületjavítása

Feldolgozási adatok

		Egység	CC-6506-P	CC-6506-I
Szín	optikai		sötétszürke	barna
Keverési arány		Súly	100	40
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 1,60	kb. 1,22

		Egység	CC-6506-P / CC-6506-I
Fazékidő 25 °C-on	500 ml	perc	3 - 4
Csiszolható állapot		perc	40 - 45

Edzés után/mechanikai tulajdonságok

		Egység	CC-6506-P / CC-6506-I 1 óra 25 °C-on	CC-6506-P / CC-6506-I ap helyiség hőmérsékleten vagy 14h 40 °C
Edzés				
Szín		optikai	sötétszürke	sötétszürke
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	1,50	1,50
Keményesség	ISO 868	Shore D	65 - 70	80 - 85

**CC-6506 Spatula****Javítóspatula Close Contour CC-6506 öntvényhez**

Kétkomponensű poliuretán paszta

Megmunkálási utasítások

A feldolgozási hőmérséklet és az anyag 20–25 °C hőmérsékletű legyen.

Keverje össze jól a komponenseket a megadott keverési arányban és fém- vagy műanyag spatulával hordja fel. Nem szabad papírt és faanyagot használni keveréshez és felhordáshoz.

Tárolás

Az eredeti tartályokat tömören le kell zárni és száraz helyen, 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolni. Megfelelő tárolás esetén a termékek eltarthatósági ideje a termék címkéjén lévő idő. A kibontott tartályokat mindig le kell zárni és a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.