

EP-2305 / EH-2903-1, EH-2904-1

Ragasztó styling tömbanyaghoz

Szobahőmérsékleten keményedő, kétkomponensű epoxi

© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG

MAEI - Rev.Status: 01-2020/10/19 - HU

- 1 / 2

Fő tulajdonságok

- Hasonló szín, sűrűség és keménység, mint a szerszámtábláé
- Keményítő helyiséghőmérséklet Kikeményedés szobahőmérsékleten
- Tixotróp vagy alacsony viszkozitású, az edző választásától függően

Alkalmazások

- 0,50 g/cm³-nél kisebb sűrűségű szerszámtábla ragasztásához

Feldolgozási adatok

		Egység	EP-2305	EH-2903-1	EH-2904-1
Szín	optikai		sárgabarack	orange	sárgás
Keverési arány		Súly	100	25	-
Keverési arány		Súly	100	-	30
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,60	kb. 1,10	kb. 1,00

		Egység	EP-2305 / EH-2903-1	EP-2305 / EH-2904-1
Fazékidő 25 °C-on	500 ml	perc	10 - 20	25 - 35
Minimális keményedési idő	25°C	h	16	16

Edzés után/mechanikai tulajdonságok

Edzés		Egység	EP-2305 / EH-2903-1 7 nap helyiséghőmérsékleten vagy 14h 40 °C-on	EP-2305 / EH-2904-1 7 nap helyiséghőmérsékleten vagy 14h 40 °C-on
Szín		optikai	sárgabarack	sárgabarack
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,66	kb. 0,68
Keménység	ISO 868	Shore D	58 - 63	55 - 60
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50 - 60	50 - 60
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	45 - 50	45 - 50
Üvegesedési hőmérséklet, Tg	DSC	°C	50 - 55	50 - 55
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	18 - 23	15 - 20
E-modul nyomószilárdságból	ISO 604	MPa	1.000 - 1.500	800 - 1.300
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	20 - 25	18 - 23
E-modul hajlítószilárdságból	ISO 178	MPa	1.000 - 1.500	800 - 1.300

EP-2305 / EH-2903-1, EH-2904-1**Ragasztó styling tömbanyaghoz**

Szobahőmérsékleten keményedő, kétkomponensű epoxi

Megmunkálási utasítások

A feldolgozási hőmérséklet és az anyag 20–25 °C hőmérsékletű legyen.

Keverje össze jól a komponenseket a megadott keverési arányban és hordja fel a ragasztandó felület mindkét oldalára.

Csomagolás

RAKU® TOOL EP-2305	3 kg
RAKU® TOOL EH-2903-1	6 x 0,75 kg
RAKU® TOOL EH-2904-1	2 kg, 1 kg

Tárolás

Az eredeti tartályokat tömören le kell zárni és száraz helyen, 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolni. Megfelelő tárolás esetén a termékek eltarthatósági ideje a termék címkéjén lévő idő. A kibontott tartályokat mindig le kell zárni és a lehető leghamarabb el kell dolgozni.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.