

Fő tulajdonságok

- Nagyon finom felületi struktúra
- Kiváló kémiai ellenállóság
- Nagy élszilárdság
- Széles választék vastagságban
- Jó mérettartás

Alkalmazások

- Adatellenőrző modellek
- Ősmodellek abroncshoz
- Hőálló szerszámok prototípusokhoz
- Formák kompozit prototípus darabokhoz
- Architektúra modellek
- Vizsgálószerkezetek műanyag alkatrészekhez

mechanikai tulajdonságok

		Egység	MB-0705
Szín		optikai	barna
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,70
Keménység	ISO 868	Shore D	60 - 65
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	50 - 55
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	75 - 80
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	17 - 22
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	22 - 27

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL MB-0705

1500 x 500 x 50 mm
1500 x 500 x 75 mm
1500 x 500 x 100 mm
1500 x 500 x 200 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.