

Fő tulajdonságok

- Jó forgácsképződés marómegmunkálás közben
- Szerves oldószerekkel szemben ellenálló
- Nagyon könnyű és sima felület

Alkalmazások

- Design tanulmányok
- CAM modellek programvizsgálatokhoz
- Alszerkezetek a szoros kontúrpassztákhoz

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0035
Szín		optikai	szürke
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,035
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	0,15 - 0,30
Húzószilárdság	ISO 527	MPa	0,30 - 0,50

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL SB-0035	2500 x 1200 x 200 mm 2500 x 1200 x 400 mm
--------------------	--

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópassztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.