

Fő tulajdonságok

- Finom felületi struktúra
- Jól marható, kevés por

Alkalmazások

- Design és stylingmodellek
- Lamináló formák

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0301
Szín		optikai	sárgabarack
Sűrűség	ISO 1183	g/cm³	kb. 0,30
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	65 - 70
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	60 - 70
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	5 - 8
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	6 - 9

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek	
RAKU® TOOL SB-0301	2000 x 1000 x 100 mm 2000 x 1000 x 200 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.