

Fő tulajdonságok

- Kemény felület alacsony sűrűséggel
- Magas mérettartás
- Marás közben nagyon stabil

Alkalmazások

- Vágó- mérőműszerekhez
- Design és stylingmodellek

mechanikai tulajdonságok

		Egység	SB-0351
Szín		optikai	sárgabarack
Sűrűség	ISO 1183	g/cm ³	kb. 0,35
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	60 - 70
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	65 - 75
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	7 - 10
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	7 - 10

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méreték

RAKU® TOOL SB-0351	1500 x 500 x 50 mm 1500 x 500 x 75 mm 1500 x 500 x 100 mm 1500 x 500 x 150 mm 1500 x 500 x 200 mm
--------------------	---

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.