

Fő tulajdonságok

- Nagyon finom felületi struktúra
- Kiváló kémiai ellenállóság
- Jó mérettartás
- Hőálló 85 °C-ig

Alkalmazások

- Berakó szerszámok alacsony hőmérsékletű prepregekhez

mechanikai tulajdonságok

		Egység	WB-0750
Szín		optikai	bézs
Sűrűség	ISO 1183	g/cm³	kb. 0,75
Keménység	ISO 868	Shore D	63 - 68
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	45 - 50
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	80 - 85
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	27 - 32
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	27 - 32

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL WB-0750

1500 x 500 x 50 mm
1500 x 500 x 75 mm
1500 x 500 x 100 mm
2000 x 500 x 100 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.