

Fő tulajdonságok

- Hőálló 200 °C-ig
- Nagyon finom felületi struktúra
- Jó marási tulajdonságok
- Jó mérettartás

Alkalmazások

- Berakó szerszámok prepregekhez
- Hőálló szerszámok

mechanikai tulajdonságok

		Egység	WB-0950
Szín		optikai	barna
Sűrűség	ISO 1183	g/cm³	kb. 0,95
Keménység	ISO 868	Shore D	75 - 80
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	30 - 35
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	190 - 200
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	70 - 80
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	40 - 50

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL WB-0950

1500 x 500 x 50 mm
1500 x 500 x 100 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.