

Fő tulajdonságok

- Jó mérettartás
- Jó kopásállóság
- Jó ütőszilárdság
- Tömör, jól csúszó felület

Alkalmazások

- Ütőszerszámok
- Ütésvédő alkatrészek

mechanikai tulajdonságok

		Egység	WB-1440
Szín		optikai	szürke
Sűrűség	ISO 1183	g/cm³	kb. 1,44
Keménység	ISO 868	Shore D	80 - 85
Hőtágulási együttható	ISO 11359	10 ⁻⁶ K ⁻¹	60 - 65
Hőalakítási állóság, HDT	ISO 75	°C	80 - 85
Nyomószilárdság	ISO 604	MPa	80 - 85
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa	75 - 80

Feldolgozás

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Méretek

RAKU® TOOL WB-1440

1000 x 400 x 50 mm
1000 x 400 x 100 mm

Tárolás

Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.



Munkavédelem

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.